TRAVAUX EXTRÊMES

C2S1E

Sur tous types de planchers chauffants, même P.R.E.
Spécial carreaux extra fins.
Idéal grands formats jusqu'à 60 x 120 cm.

Propriétés :
Colle carrelage hautes performances en terme d'adhérence et de déformabilité, destinée à la pose de carrelage sur murs et sols en intérieur et extérieur.
Elle est idéale en façades, terrasses, balcons et sur Planchers Rayonnants Électriques et permet le collage de carreaux à porosité réduite (type Grès cérame) de très grands formats, jusqu'à 60 x 120 cm, sur supports neufs ou anciens.
Le collage sur ancien carrelage s'effectue sans primaire.

Supports admis :

Supports		Sol Intérieur	Sol Extérieur	Mur Intérieur	Mur Extérieur
Support ciment		X	X	X	X
Ragréage P3		X	X		
Dallage sur terre-plein		X	X		
Chape anhydrite		X - P			
Plancher chauffant eau chaude ou réversible	Anhydrite	X - P			
	Ciment	X			
Plancher rayonnant électrique		X			
Plancher sur vide sanitaire		X			
Panneau bois CTBH – CTBX		X		X	
Béton cellulaire				X	
Sous-couche d'étanchéité		X		X	
Panneau de polystyrène revêtu				X	
Plaque de plâtre cartonné et hydrofugé				X	
Carreaux de plâtre					
Ancien carrelage poncé		X	X	X	X
Trace de colle		X			
Parquet collé		X			
Peinture poncée		X		X	
Dalle plastique rigide		X			

Attention de bien préparer les supports avant l'application de la colle.
P : appliquer au préalable 2 couches de Primaire Tous Supports espacées de 30 min. à 1 h.

Caractéristiques d'utilisation :

Préparation des supports :
Les supports devront être sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huiles, de plâtre, de laitance...
Dans le cas de béton sec ou d'enduit, humidifier le support quelques heures avant la pose.
Si nécessaire, rectifier la planéité avec la colle (épaisseur maxi 10 mm) ou un ragréage de sol adapté.
Sur ancien carrelage, dépolir et vérifier la tenue des carreaux. Recoller ou retirer les éléments défectueux.
Sur plancher bois refixer les lames si nécessaire.
Sur peinture poncée, panneau bois, traces de colle, appliquer une couche de Primaire Tous Supports.
Sur une chape anhydrite, appliquer au préalable deux couches de Primaire Tous Supports espacées de 30 min. à 1 h. maximum.

Précautions d'emploi :
Température d'utilisation comprise entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou par vent fort
Sur sol chauffant respecter les recommandations du fabricant de la chape. Arrêtez le plancher rayonnant électrique 48 h avant les travaux. Remettre le chauffage au sol progressivement, 48 h. après la réalisation des joints.
Consulter la fiche de données sécurité.

Conditionnements
25 kg
Coloris
Gris
Palettisation
21 sacs de 25 kg (0,52 T)
Conservation
1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
Peigne
Mur : carreaux < 30 x 30 = peigne de 6, pour Grès Cérame > 30 x 30 = peigne de 9
Sol : peigne de 9
Pâte de verre : peigne de 4
Peigne de U6/U9
Peigne demi lune à partir de 60 x 60

GEV-EMICODE EC 1 PLUS à très faible émission
SANS POUSSIÈRE ENVIRONNEMENT & CONFORT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Mode d'emploi détaillé au dos des emballages.

PAREXLANKO